

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

16US15

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 16 USURA PMB 45/80-70**
- 2- Usi previsti Conglomerato prodotto a caldo per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura, strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Leonessa – 60025 Loreto (AN)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0626**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| - Massimo | $V_{max4.5}$ | (4.2%) |
| - Minimo | $V_{min3.0}$ | (3.3%) |
| Minimo vuoti riempiti di bitume* | VFB_{min72} | (73.1%) |
| Massimo vuoti riempiti di bitume* | VFB_{max80} | (78.1%) |
| Vuoti nell'aggregato minerale | VMA_{min14} | (14.9%) |
| Contenuto vuoti dopo 10 giri | $V10G_{min14}$ | (14.2%) |
| Sensibilità all'acqua | | NPD |
| Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati* | | NPD |
| Reazione al fuoco** | | NPD |
| Temperatura della miscela (°) | | 180 °C - 140 °C |
| Granulometria (passante) | | |

| | | Curva | | Fuso | |
|----------|----------|-------|---|------|-----|
| setaccio | 31,5 mm | 100.0 | % | 100 | 100 |
| setaccio | 20 mm | 100.0 | % | 100 | 100 |
| setaccio | 14 mm | 95.8 | % | 94 | 100 |
| setaccio | 10 mm | 84.6 | % | 77 | 94 |
| setaccio | 6,3 mm | 60.4 | % | 57 | 76 |
| setaccio | 2 mm | 33.3 | % | 25 | 38 |
| setaccio | 0,5 mm | 16.1 | % | 12 | 22 |
| setaccio | 0,25 mm | 11.5 | % | 9 | 17 |
| setaccio | 0,063 mm | 6.4 | % | 6 | 10 |

| | | |
|---|--------------|--------|
| Contenuto di bitume | $B_{min4.8}$ | (4,9%) |
| Valori* Marshall | | |
| Stabilità | | NPD |
| | | NPD |
| Scorrimento | | NPD |
| Rigidezza | | NPD |
| Resistenza alle deformazioni permanenti | | NPD |

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In Loreto

Addi 18/02/2020

